

Presec®

T-15 BASECOAT

MORTERO MODIFICADO DE MATRIZ CEMENTICIA, CON GRAN PORCENTAJE DE POLÍMEROS, PARA SER UTILIZADO COMO ADHESIVO EN EL SISTEMA EIFS

Basecoat



VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Contiene polímeros que le otorgan mayor adherencia
- Alta trabajabilidad, tiene mayor tiempo de corrección
- Excelente fijación, evita el deslizamiento

USO PRINCIPAL

- Para adherir poliestireno expandido a muros en sistemas de aislación exterior y recubrir sus superficies

VENTAJAS SOSTENIBILIDAD

- Producido en Chile

DESCRIPCIÓN

PRESEC T-15 BASECOAT es una mezcla en polvo de altas propiedades adhesivas, y gran porcentaje de flexibilidad

USOS

PRESEC T-15 BASECOAT debe ser utilizado como adhesivo de planchas de poliestireno expandido de alta densidad sobre hormigón, estuco y albañilería. También es el adhesivo para el pegado de Malla y accesorios sobre el poliestireno expandido

ALMACENAMIENTO

Guardar en pallet o madera, separado del piso, en un lugar fresco, seco y ventilado, al igual como se hace con el cemento

PREPARACIÓN DEL ADHESIVO

Agregar $5,0 \pm 0,5$ lt/saco aproximado de agua por saco de 22,7 kg

Mezclar hasta obtener una pasta homogénea (sin grumos) y dejar reposar unos minutos. Se recomienda la utilización de un agitador mecánico

APLICACIÓN DEL ADHESIVO

- Revisar que el sustrato se encuentre limpio, seco, sin polvo o restos de aceites o cualquier agente que afecte la adherencia del producto.
- Si la superficie absorbe mucha agua, se recomienda algún tipo de sellador de hormigón.
- Los muros deben encontrarse aplomados.
- Aplicar la mezcla ya preparada con llana lisa sobre la contracara del poliestireno, realizando un empaste, posteriormente con una llana dentada se realizan las estrías. Colocar las planchas en el muro presionando fuertemente. Se recomienda terminar varios metros de superficie, aplomar las planchas ya aplicadas con una regla de aluminio
- Dejar secar mínimo por 24hrs.
- Posteriormente se empasta el poliestireno con PRESEC T-15 BASECOAT.
- Inmediatamente se coloca la malla de fibra de vidrio Malla-K en forma vertical con 7cm mínimo de traslape entre rollo y rollo, apretando la malla con llana haciendo movimientos desde abajo hacia arriba, retirando el excedente de la mezcla.
- La segunda mano se realiza cuando esté seca la primera.
- Finalmente cuando la aplicación de PRESEC T-15 BASECOAT se encuentre seca y reforzada (mín. 24hrs), revestir la superficie con F-01 FINISH.

PRECAUCIONES ESPECIALES

- No aplicar sobre sustratos de madera

PRECAUCIONES

- No agregar más agua de la dosis señalada.
- No mezclar PRESEC T-15 BASECOAT con otros materiales.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad evitando el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de emergencia química, derrame o incendio, llame al CITUC Químico: 56-02 - 247 3600. En caso de intoxicación o ingesta accidental llame al CITUC: 56-02- 635 3800.
- Las recomendaciones e informaciones sobre aplicación Y uso de los productos se dan en buenas fe y en base a la experiencia y conocimiento actual de la empresa.
- Teniendo en consideración el correcto almacenamiento, manipulación y aplicación de los productos bajo condiciones normales.
- Debido a que la manipulación y aplicación de los productos están fuera de nuestro control, estos son de exclusiva responsabilidad del usuario.
- La diferencia en sustratos, materiales y condiciones de aplicación son tan amplias que determinar las consideraciones de uso seguras del producto es responsabilidad del usuario y PAREXGROUP no asume responsabilidad alguna por este concepto.
- Para consultas y aplicaciones específicas contacte a nuestro servicio de asistencia técnica: 800 421 122 / usc@parexchile.cl.

Los rendimientos son variables, ya que, dependerán de las condiciones de los sustratos a revestir